


Polietilenos Venelene® Hoja Técnica



Venelene® 11U4

Polietileno Lineal de Baja Densidad (PELBD) Buteno Grado: Película Tubular

Elementos distintivos:

- ◆ Excelentes propiedades mecánicas, y ópticas
- ◆ Alta resistencia del sello en caliente (Hot Tack).

Aplicaciones Típicas:

- ◆ Películas laminadas o coextruidas para empaqueo automático de alimentos (< a 2 kg)
- ◆ Bolsas de uso general

Recomendaciones de Procesamiento:

- ◆ Intervalo de temperaturas de extrusión: 160 a 200°C
- ◆ Perfil de extrusión invertido (descendente)
- ◆ Relación de soplado (BUR): 2 a 3.
- ◆ Abertura de boquilla: 0.9 a 1.2 mm.
- ◆ Altura de la línea de enfriamiento (ALE): 4 a 5 veces el diámetro de la boquilla.

Propiedades	Norma ⁽¹⁾ ASTM	Unidades	Valor de referencia ⁽²⁾
Índice de Fluidez (190°C / 2.16 Kg.)	D 1238	g/10 min	1.40
Densidad	D 792	g/cm ³	0.9225

Designación NORVEN: (Termoplástico) Covenin (3581)-PE, FABHS, 23-E012

Propiedades de la película (35µ)⁽³⁾

Propiedades en tensión			DE	DT
Tenacidad	D 882	MPa	130	145
Esfuerzo en Ruptura	D 882	MPa	34	26
Deformación en Ruptura	D 882	%	700	800
Desgarre Elmendorf	D 1922	g	250	350
Resistencia al impacto	D 1709	KJ/m	19	
Resistencia a la penetración	D 3420	g	500	

Propiedades ópticas⁽³⁾

Transmisión Luminosa	D 1003	%	71
Turbidez	D 1003	%	24

Aditivos:

Antioxidantes	Dosis estándar
Deslizantes	Nivel medio
Antibloqueo	Nivel medio
Ayudante de procesamiento	Dosis estándar
Estabilizantes UV	No contiene

(1) Las normas COVENIN equivalentes a las ASTM utilizadas son las siguientes: Densidad Covenin 461-96; Índice de fluidez Covenin 1152-93; Propiedades mecánicas Covenin 1357-79, Desgarre Elmendorf Covenin 994-98, Impacto Covenin 384-98, Ópticas Covenin 464-94.

(2) Los valores típicos son resultados promedio obtenidos en laboratorio, se muestran aquí solo como guías y en ningún momento como especificaciones.

(3) Las propiedades fueron evaluadas sobre una película tubular extruida bajo las siguientes condiciones: Diámetro del tornillo 50mm; Perfil de extrusión: 170-190°C; Abertura de boquilla 1,8 mm; Relación de soplado 2,5. Tanto las propiedades mecánicas, como las ópticas dependen de las condiciones de procesamiento empleadas.

Aviso al usuario: La información que se suministra es dada de buena fe y es correcta dentro de nuestros conocimientos. Sin embargo, POLIOLEFINAS INTERNACIONALES, C.A. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos por el uso de esta información.

Este producto está registrado en el M.P.P.S. de Venezuela y cumple con los requisitos de la F.D.A. para el contacto con alimentos, incluyendo aplicaciones de cocción.